

Beizpaste für Chrom – Nickel - Stähle

Beizpaste für Chrom – Nickel - Stähle

Beizpaste für Chrom-Nickel-Stähle für Schweißnähte, Anlaufzonen und Flächen. Die farblose Beizpaste wird dort eingesetzt, wo Beizbäder fehlen, z.B. auf Baustellen, oder wo die zu beizenden Teile wegen großer Abmessungen nicht im Vollbad gebeizt werden können. Zudem macht die Verwendung von Beizpaste die Neutralisierung von Spülwässern durch den geringen Säureanteil unproblematischer. SANDVIK-Beizpaste ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

Klare Kennzeichnung der Gebinde

Alle Gebinde sind mit ausführlichen Verarbeitungs- und Gefahrenhinweisen versehen, die auch dem weniger geübten Anwender ein sicheres Arbeiten ermöglichen.

Chlorfrei, daher keine Lochfraßgefahr

Flächen sind nach dem Beizen wolkenfrei passiviert.

Erfüllt die KWU-Spezifikation

SANDVIK-Beizpaste entspricht der KWU-Vorschrift AVS D 8.1 B/000.

Sparsame Verwendung

Das optimale Ergebnis wird bei normaler Auftragung erzielt. Zu starkes Auftragen erhöht nur den Verbrauch, nicht die Wirkung. 1 kg Beizpaste reicht für etwa 120 m Naht bzw. 6 m² Fläche. Die Beizpaste ist praktisch unbegrenzt lagerfähig.

Versand, Verpackung und Deklaration

erfolgen nach deutschen und internationalen Vorschriften. Für den Weiterversand senden wir Ihnen auf Wunsch ein entsprechendes Merkblatt zu. Lieferung der Beizpaste in 2 kg und 10 kg Weithals-Gebinden ab Lager.

Abwasserbehandlung

Die Behandlung von Abwässern ist nicht länder- bzw. bundeseinheitlich geregelt. Es sind daher die örtlichen Vorschriften der Gemeinde bzw. des Abwasserverbandes zu beachten. Allgemein gilt, daß Abwässer, z.B. mit Kalk, auf einen pH-Wert von mindestens 6 - 6,5 zu neutralisieren sind.

Kurze Einwirkzeit

Kontaktzeit je nach Dicke der Oxydschicht bei Raumtemperatur ca. 15 - 60 Minuten. Danach mit Bürste und reichlich Wasser reinigen. Im Allgemeinen reicht einmaliges Auftragen. Bei festhaftenden Oxydschichten ist Abbürsten mit einer Cr-Ni-Drahtbürste zweckmäßig. SANDVIK-Beizpaste trocknet bei normalen Anwendungszeiten nicht ein und lässt sich mühelos ohne Rückstände mit Bürste und Wasser entfernen.

Beizpaste für Chrom - Nickel - Stähle

Beizpaste (2 kg)

Säurebeständiger Beizpastenpinsel

Neutralisationspaste (2 kg)

Art.-Nr.: 61900

Art.-Nr.: 61903

Art.-Nr.: 61904

